

粘着付 面ファスナーの使用について

- 1) この粘着剤はゴム系粘着剤のため温度により粘着力が変化します。
10℃以下での使用の場合は粘着剤が硬化しますので暖めてご使用ください。
また、貼り付け後温度が40℃を越える場合は粘着剤が軟化しやすいため十分に気つけて保管して下さい。
(長い時間重ねて保管しますと粘着剤がはみでる恐れがあります)
- 2) 取り付け面に対しては幅広くご使用頂けますが軟質塩ビ、軟質系には可塑剤を含むものについての使用は避けて下さい。
また、ゴム、プラスチックにも類似の物質が混入している恐れがありますので事前にご確認ください。
PP,PE,EVA,EMMA のオリフィン系の取り付け面には十分な強度が得られない場合がありますので事前にご確認ください。
- 3) 取り付け面については、ほこり、油脂分、水分等を十分に取り除いてください。特に夏時期の場合手あせの油脂分だけでも十分な粘着力を得られない事がありますのでご注意ください。
- 4) 貼り付け後は十分な加圧と共に数時間は荷重を控えてください。
- 5) 常温下においても弱い荷重が常に加わる使用ではクリープにより剥がれを生じますのでご注意ください。