

## ヒットテープのJIS適合数値

JIS-L3416(種類) I

種類		形状	引張せん断強さ N/cm	記号
1種	1号 2号 3号	フックテープとループテープが対になったもの (HAとHBLの組み合わせ)  ヒットテープ	4.0以上	HL1
			6.3以上	HL2
			11.0以上	HL3
			12.3以上	
2種	1号 2号 3号	フックテープとナッピングテープが対になったもの (HAとHBの組み合わせ)  ヒットテープ	4.4以上	HN1
			8.3以上	HN2
			12.6以上	HN3
			13.8以上	
3種	—	キノコテープとループテープが対になったもの (HMとHBLの組み合わせ)  ヒットテープ	11.8以上	ML
			13.0以上	
4種	1号 2号	キノコテープとナッピングテープが対になったもの (HMとHBの組み合わせ)  ヒットテープ	13.4以上	ML1
			16.9以上	ML2
			17.0以上	ML2

- 備考: ①ヒットテープは1種3号に適合した商品であり数値は上記の表をご確認ください  
 ②ヒットテープは2種3号に適合した商品であり数値は上記の表をご確認ください  
 ③ヒットテープは3種適合した商品であり数値は上記の表をご確認ください  
 ④ヒットテープは4種2号に適合した商品であり数値は上記の表をご確認ください

JIS-L3416(品質) II

種類	1種			2種			3種	4種		適用する 試験方法		
	1号	2号	3号	1号	2号	3号	—	1号	2号			
外観	組織が均整で、汚れ、きず、その他の外観を損なう欠点 が目立たないこと									7-2		
幅及び長さの許容差	表示値に対する-1mm (注意1)									7-3		
接着強さ	引張せん断強さ はく離強さ N/cm										7-4	
	0.31 以上	0.63 以上	0.63 以上	0.47 以上	1.34 以上	2.36 以上	1.73 以上	0.71 以上	1.73 以上			
ヒットテープ	はく離強さ N/cm			1.40以上			2.40以上			1.8	0.8	1.8
接着強さの 保持率%	洗濯処理を 要求され ないもの		繰返し回数 1000回 2000回		60%以上						7-5	
	洗濯処理を 要求される もの		繰返し回数 1000回 2000回		75%以上							
	ヒットテープ											
洗濯処理後の外観変化	ほつれ、裏張り(コーティング)の軟化、変形など使用に 支障となる外観変化がない										7-6	
洗濯に対する染色堅牢度	変退色			4級以上			ヒットテープ			4級以上		7-7
	汚染			3級以上			ヒットテープ			4級以上		
ドライクリーニングに 対する染色堅牢度	変退色			4級以上			ヒットテープ			4級以上		7-8
	汚染			3級以上			ヒットテープ			4級以上		

ヒットテープはJIS適合商品であり数値は上記の表をご確認ください

注意1: +の許容範囲は当事者間の取り決めによる