

# 检测报告

报告编号: VBD03H002323002C

第 1 页 共 3 页

委托单位: 無錫百和織造股份有限公司

地 址: 江蘇省無錫市錫山經濟開發區合心路 18 號

以下测试之样品及信息是由<無錫百和織造股份有限公司>提供并确认

样品名称 : 粘扣帶  
样品零件号 : /  
材质 : NYLON+PP  
样品描述 : 黑色粘扣帶+白色粘扣帶  
供应商 : /  
买家 : /  
生产日期 : /  
样品接收日期 : 2015.06.16  
样品检测日期 : 2015.06.23-2015.06.26  
检测依据 : SMTC 5 400 018-2012  
检测项目 : 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、TVOC、甲醛、乙醛和丙烯醛。

检测结果: 请参见下页.

主 检:

孙永斌

审 核:

邵昊

批 准:

金锋

日 期:

2015.06.29

金锋  
技术经理

No. 1416895284

上海市浦东新区新金桥路 1996 号



深圳市华测检测技术股份有限公司上海分公司

# 检测报告

报告编号: VBD03H002323002C

第 2 页 共 3 页

## VOC (可挥发性有机化合物)

### (1) 测试条件:

环境条件	23°C ± 2°C, 相对湿度 50% ± 5%			
采样条件	采样袋容量	100L	捕集速度 (TENAX)	200mL/min
	封入氮气容量	60L	捕集容量 (TENAX)	3L
	加热温度	65°C	捕集速度 (DNPH)	800mL/min
	加热时间	2h	捕集容量 (DNPH)	12L

### (2) 检测结果:

测试样品尺寸/质量: 10cm\*10cm\*0.4cm/7.198g

	检测项目	空白值	检测结果
检测结果 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	苯	N.D.	N.D.
	甲苯	N.D.	N.D.
	乙苯	N.D.	N.D.
	二甲苯	N.D.	N.D.
	苯乙烯	N.D.	N.D.
	TVOC	2.0	274.9
	甲醛	N.D.	N.D.
	乙醛	N.D.	N.D.
	丙烯醛	N.D.	N.D.

### 备注:


- 1、N.D. 表示未检出(小于检出限)。
- 2、“空白值”为空白采样袋的测试结果。
- 3、苯系物检出限= $4\mu\text{g}/\text{m}^3$
- 4、醛类物质检出限= $9\mu\text{g}/\text{m}^3$
- 5、根据客户要求, VOC 测试采用 Tedlar 袋体积为 100L, 样品取样量为 10cm\*10cm。
- 6、报告编号中“C”表示此报告为中文版本。

# 检测报告

报告编号: VBD03H002323002C

第 3 页 共 3 页

## 样品照片



\*\*\* 报告结束 \*\*\*

检测报告无批准人签字及“报告专用章”无效，本报告检测结果仅对受测样品负责。未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。